

# Magnum® Exportação



## Descrição

### Description

Papel reprográfico alcalino.  
High quality alkaline woodfree paper.

## Principais Usos

### Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.  
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	70		75	
			N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	± 2,8	75	± 3,0
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	92	± 5,0	97	± 5,0
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	90	MIN 88	90	MIN 88
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	nº	160	± 3	160	± 3
Alvura ISO (C / 2°) / ISO Brightness (C / 2°)	ISO 2470	%	98	MIN 96	98	MIN 96
Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	145	± 85	145	± 85

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: LIMEIRA
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right of changing.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0080

EMIÇÃO: Israel Prado – 22/02/2022

VALIDADE: 22/02/2023



The mark of responsible forestry